

Техническое описание

Прозрачное эпоксидное покрытие EPD-127

EPD-127

Эпоксидный двухкомпонентный прозрачный лак и основа для высоконаполненных полов

Описание продукта.

Двухкомпонентное эпоксидное прозрачное покрытие без растворителей.

Компонент А – низковязкая модифицированная эпоксидная смола на основе бисфенолов А/Ф, функциональные добавки.

Компонент В – модифицированный полиамин.

Свойства покрытия:

- универсальность и простота применения;
- низкая вязкость;
- хорошая растекаемость;
- высокая прозрачность;
- высокая механическая и химическая стойкость;
- не кристаллизуется при хранении;
- не желтеет со временем;
- высокое качество поверхности;
- отличная адгезия к основанию;
- прекрасная совместимость с различными наполнителями;
- устойчивость к климатическим нагрузкам и низким температурам;
- отсутствие растворителей.

Области применения.

Двухкомпонентное эпоксидное прозрачное покрытие без растворителей для создания лакового защитного слоя в системах высоконаполненных эпоксидно-кварцевых полов и в системах полов с декоративными элементами, в том числе для устройства 3D-полов. Образует прозрачный высокопрочный поверхностный слой, защищающий декоративные полы от механических нагрузок и загрязнений. Также рекомендуется для использования в качестве основы высоконаполненных эпоксидно-кварцевых полов, поскольку обладает великолепной наполняемостью. Может применяться в складских, производственных, торговых, общественных помещениях, в квартирах и офисах, подземных паркингах, ангарах, на лестницах и так далее. Требует обязательной гидроизоляции основания. Рекомендуется для внутренних работ. При применении в составе высоконаполненных полов может использоваться вне помещений.

Цвета:

- прозрачный.

Технические данные:

Точка воспламенения:	отсутствует
Вязкость смеси:	40 секунд по В3-6
Плотность смеси:	около 1,10 г/мл по DIN 51757
Жизнеспособность смеси:	40 минут при 20 °C
Весовое соотношение А:В:	100:65
Сухой остаток по весу:	100%
Степень глянца:	глянцевый
Прочность на сжатие:	до 80 МПа по EN ISO 604
Прочность на изгиб:	до 79 МПа по EN ISO 178
Прочность на разрыв:	до 50 МПа по EN ISO 527
Ударная прочность:	до 40 кДж/м ² по EN ISO 179
Истираемость по Таберу:	до 50 мг по DIN 53754

По состоянию на сентябрь 2018 г.

Страница 1 из 4

WWW.FEIDAL.RU.COM

+7 (495) 941-69-31

МО, Ногинский р-он, территория «Ногинск-Технопарк», д. 14

Техническое описание

Прозрачное эпоксидное покрытие EPD-127

Твердость: до 82 по DIN 53505

Вязкость (по В3-6 при (60±2)°C, сек, не более): 40 (ГОСТ 8420-74)

Химическая стойкость:

Реагент:

Вода пресная
Вода морская
Авиационные топлива
Трансформаторные и машинные масла
Бензин
Альдегиды
Спирты
Жиры
Кетоны
Растворы ПАВ
Ароматические углеводороды
10% молочная кислота
10% уксусная кислота
20% серная кислота
98% серная кислота
20% натрия гидроксид
10% натрия гипохлорит
1,1,1-трихлорэтан

Общий результат по истечении 8 недель:

стойко
стойко
стойко
стойко
условно стойко
стойко
условно стойко
стойко
стойко
нестойко
стойко
условно стойко
стойко, изменение поверхности
стойко, изменение поверхности
стойко, изменение поверхности
нестойко
стойко
стойко, изменение поверхности
нестойко

Стойко: минимальное понижение твёрдости по Шору в пределах 20%, отсутствие пузырей, адгезия с основанием без изменений, отсутствие вздутий либо слабое вздутие покрытия.

Условно стойко: понижение твёрдости по Шору от 20 до 40%, отсутствие пузырей, адгезия с основанием без изменений, наблюдаются вздутия покрытия.

Нестойко: значительное уменьшение твёрдости по Шору более чем на 40%, возможно возникновение пузырей или ослабление адгезии с основанием, частичное или полное разрушение слоя материала.

Изменение поверхности: у покрытия возможно изменение цвета или степени глянца.

Требования к основанию:

- марка бетона не менее М200;
- прочность бетона на сжатие не менее 20 Н/мм²;
- когезионная прочность бетона на отрыв не менее 1,5 Н/мм²;
- остаточная влажность основания не более 4%;
- необходимо наличие гидроизолирующего слоя для предотвращения проникновения капиллярной влаги снизу;
- температура основания не менее 10°Cи не менее чем на 3 °C выше точки росы;
- относительная влажность в помещении не выше 80%;
- ровность поверхности: отклонение на двухметровой рейке не более 2 мм;
- в бетонном основании должны быть прорезаны на заданную проектом глубину и заполнены герметиком все деформационные и другие виды швов;
- свежеуложенное бетонное основание должно быть выдержано 28 дней до достижения влажности не более 4%.

Техническое описание

Прозрачное эпоксидное покрытие EPD-127

Подготовка основания.

Поверхность бетонных и железобетонных конструкций должна быть свободна от различного рода дефектов и трещин, ослабленных участков, загрязнений, продуктов коррозии бетона и арматуры, цементного молочка, солей, масел, топингов, гидрофобизаторов и тому подобного.

Для удаления посторонних примесей допускается механическая обработка бетона - срезание поверхностного слоя, дробеструйная очистка, фрезерование, шлифование и так далее. Также возможна и химическая обработка с помощью специальных составов. Новый бетон необходимо отшлифовать или подвергнуть дробеструйной обработке для открытия пор и удаления цементного молочка. После обработки обязательно удалить пыль с помощью промышленных пылесосов.

Если на поверхности бетона имеются выбоины, неровности, раковины, то их необходимо предварительно загрунтовать эпоксидным грунтом, например Feidal EPG-111, а затем заполнить шпатлевочной массой, представляющей собой смесь сухого мелкого кварцевого песка и эпоксидного грунта в соотношении от 2:1 до 4:1 в зависимости от глубины заполняемых выбоин. Через 12 часов при 20°C пол можно грунтовать. Покрытие наносится на загрунтованный и окрашенный пол.

Также для выравнивания основания можно применять цементные растворы либо модифицированные смеси с быстрым набором прочности. В первом случае необходимо дать основанию 28 дней до достижения 4% влажности и набора прочности. Марку модифицированных смесей необходимо согласовать, так как не все смеси подходят для использования под полимерные полы.

Подготовка материала.

Тщательно перемешать емкость с компонентом А низкооборотной мешалкой 150 – 300 оборотов в минуту со специальной насадкой, обеспечивающей движение смеси снизу вверх. Диаметр насадки должен быть не менее 1/3 диаметра емкости. Затем влить компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течение 3 минут, обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок.

Перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течение 2 минут.

Внимание! Если оставить смесь двух компонентов в емкости, произойдет разогрев смеси и отверждение материала в таре, после чего использовать материал в дальнейшем будет невозможно. При неполном перемешивании компонентов на поверхности пола могут образовываться неотверженные участки.

Время жизни:

Температура	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Жизнеспособность смеси в перемешанном состоянии, минут:	60	40	20

Время отверждения:

Температура	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Можно ходить:	24 часа	12 часов	8 часов
Легкая нагрузка:	5 дней	3 дня	2 дня
Полная нагрузка:	8 дней	6 дней	4 дня

Условия нанесения:

Минимальная температура нанесения: +10 °C, но всегда на 3 °C выше точки росы
Максимальная температура нанесения: +30 °C
Максимальная относительная влажность воздуха: не более 80%

Временные перерывы между слоями:

Температура	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Минимум	16 часов	8 часов	5 часов
Максимум	48 часов	24 часа	18 часов

Техническое описание

Прозрачное эпоксидное покрытие EPD-127

Расход материала:

0,3 – 0,5 кг/м² - расчетный расход для грунтования.
1,1 – 1,5 кг/м² - рекомендуемый расход для лакирования.

Очистка инструмента.

Неотверженный материал с инструмента удалить при помощи следующих растворителей: Р-646, ксиол, ацетон, этилацетат. Затвердевший состав возможно удалить только механически.

Способ нанесения.

Для поверхностной заливки сразу после перемешивания вылить содержимое емкости дорожкой и распределить по поверхности зубчатым шпателем. Высота зубца и наклон инструмента определяет толщину полимерного слоя.

Для деаэрации, то есть удаления пузырьков воздуха, и уплотнения материала применяется игольчатый валик для полимерных покрытий. Необходимо несколько раз в течение времени жизнеспособности состава прокатать всю поверхность в шахматном порядке.

Для исполнения эпоксидно-кварцевых покрытий в перемешанный эпоксидный состав добавить кварцевый песок выбранной фракции и цвета в соотношении от 7:1 до 9:1 по массе и распределить по загрунтованной бетонной поверхности с помощью шпателя или специальной затирочной машины. На следующий день нанести запечатывающий состав EPD-129 или EPD-127.

Упаковка:

Компонент А: 10 кг
Компонент В: 5 кг

Хранение.

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении при комнатной температуре. Срок годности 1 год со дня изготовления.

Меры предосторожности.

Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ рекомендуется пользоваться специальной одеждой, защитными очками и перчатками.

Воздействие на окружающую среду.

Компоненты А и В в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды. Отвердевший состав опасности не представляет.